

Noir ou rouge à chassis

Peinture glycérophtalique pour châssis automobiles.

PROPRIÉTÉS

- Bonne imperméabilité
- Bonne protection contre la corrosion
- Résistant à l'éclaboussement d'essence
- Facilité d'application

RENDEMENT

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.



1 COUCHE
6 à 8 m²/kg

TEINTES

2
Noir et brun rouge



CONDITIONNEMENT



1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocker à l'abri des fortes chaleurs.


CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

ASPECT : **SATINÉ**

DENSITÉ : **1.065 ± 0.05**

VISCOSITÉ : **75 +/- 5KU**

MATÉRIEL & DILUTION

Diluant	Matériel	Taux
F12	Brosse ou rouleau 	Prêt à l'emploi
	Pistolet pneumatique	15 à 25%

Nettoyage des outils : F12.

SÉCHAGE

A 20°C et hygrométrie normale

Hors poussière

Sec au toucher

Recouvrable



3 heures



8 heures



24 heures

MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- **Supports neufs** : le produit est destiné à être appliqué sur des supports propres et secs préalablement imprimés d'une couche d'antirouille **FERIKAR**.
- **Entretien** : les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l'eau claire pour éliminer les parties pulvérulentes. Appliquer ensuite une couche d'antirouille **FERIKAR**.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture. Nos services techniques sont à la disposition de nos clients pour mettre au point le système de peinture adapté à chaque installation spécifique.

PROCESSUS D'APPLICATION

S'applique tel quel au pinceau ou à la brosse. Diluer la peinture à raison de 15 à 25% avec le diluant F12 pour une application au pistolet sous une pression de 3 à 4 Kg/cm².



Rouge ou noir à chassis



SOMALVAL
DEPUIS 1964

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.

