

## Somatoile INT EXT

Toile d'armature non tissées polyester.

### PROPRIÉTÉS

- Excellente résistance à l'humidité et à l'usure
- Excellente perméabilité à l'air

### DESTINATION

SOMATOILE existe sous 2 références :

- SOMATOILE 30 D : pour le marouflage des angles avec SOMAFLEX ÉTANCHE
- SOMATOILE 50 S : pour le marouflage avec PROROOF

### CONDITIONNEMENT

SOMATOILE est conditionné par rouleau de 50 mètres linéaires et existe dans différentes largeurs :

- 1m<sup>2</sup>
- 20cm x 10ml
- 10cm x 10ml

A conserver à l'abri de l'humidité.

## MISE EN OEUVRE

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les toiles doivent être déroulées au fur et à mesure de leur utilisation sur le support préparé et imprimé. Elles doivent alors être marouflées dans la première couche du revêtement.

- SOMATOILE 30 D : bien adaptée aux surfaces courantes planes en système d'étanchéité de façade. La toile devient totalement invisible dans le revêtement. Sous forme de galon, elle permet aussi de ponter les joints et les fissures isolées.

Poids : 30 g/m<sup>2</sup>

Épaisseur : 0,12 mm

Effrangée : Non

- SOMATOILE 50 S : souple, elle épouse les surfaces irrégulières et permet de réaliser :
  - les étanchéités de façade à relief (acrotères, bandeaux, modénatures, etc...)
  - les surfaces courantes et les relevés d'étanchéité des couvertures, toitures de terrasses, etc...

Poids : 50 g/m<sup>2</sup>

Épaisseur : 0,60 mm

Effrangée : 2 bords

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

