



IKARBOIS

Lasure d'imprégnation à base de résine glycérophthalique en phase solvant



DESTINATION

Produit d'imprégnation pour le bois, incolore ou pigmenté, laissant apparaître sa veine par transparence. Excellente décoration et protection. Les bois devront préalablement être traités contre les attaques d'insectes et tous les champignons destructeurs.

CARACTERISTIQUES

CERTIFICATIONS	
ASPECT DU FILM	Satin mat
MASSE VOLUMIQUE	0.84 +/- 0,05 Kg/l
EXTRAIT SEC	en poids : 27 +/- 2% en volume : 22 +/- 2%
COV	Valeur limite UE pour ce produit. (cat. A/f) : 700 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 650 g/l de COV
POINT ÉCLAIR	Compris entre 23°C et 55°C
CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005	Famille I Classe 4a
COMMENTAIRE	Les temps de séchage peuvent augmenter à basses températures et/ou fort taux d'humidité
TEINTES	Suivant le nuancier IKARBOIS
CONDITIONNEMENT	0,9L - 3,5L

PREPARATION DES FONDS | APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les bois seront préalablement traités contre les attaques d'insectes et les champignons destructeurs.

Bien homogénéiser le produit avant et même pendant l'emploi. Peut aussi s'appliquer au spalter.

Remarques :

- Les teintes donnent des résultats variables avec l'essence du bois. Procéder à un essai préalable.
- L'usure étant plus sensible sur les jets d'eau, nous conseillons de mettre une couche supplémentaire sur ces surfaces.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Conditions d'application	DTU 59.1
Matériel d'application	Brosse : Dilution Prêt à l'emploi Airless : Dilution Prêt à l'emploi. Trempé : Dilution Prêt à l'emploi.
Rendement	8 à 17 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Diluant / Nettoyage du matériel	White spirit
Séchage (20 °C - 65%HR)	HP : 3 à 6 h Sec : 24 à 48 h Recouvrable : 24 à 48 h selon l'essence du bois

IKARBOIS

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Tous bois neufs, anciens, nus, remis à nu, conifères, feuillus ou exotiques	Les bois anti siccatis, type iroko etc. ...
Impression	-	Recevront au préalable une impression isolante (cf. DTU 59-1)
Finition	En extérieur : 1 couche d'IKARBOIS suivi de 2 couches d'IKARBOIS SATIN THIXO En intérieur : 1 couche d'IKARBOIS suivi de 1 couche d'IKARBOIS SATIN THIXO	

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Stockage	1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais et aéré
Précaution d'emploi	Mélanger avant emploi, utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de porter des enfants. Pour la protection individuelle, se reporter à la FDS.
Transport	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transport de marchandises dangereuses par la route.
Gestion des déchets	Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas jeter de résidu dans l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Se rapprocher des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

