



# IKARPRIM

Impression glycérophthalique en phase solvant



## DESTINATION

Impression universelle En intérieur : sur bois et dérivés, enduits de peintures, plâtres et dérivés, anciennes peintures compatibles et adhérentes. En extérieur : Sur bois de menuiseries non-peints avec risque de remontée de tanin, anciennes peintures de menuiseries compatibles et adhérentes

## CARACTERISTIQUES

CERTIFICATIONS	
ASPECT DU FILM	Mat - satiné - lisse
MASSE VOLUMIQUE	1.49 +/- 0,05 Kg/l
EXTRAIT SEC	en poids : 79 +/- 2% en volume : 60 +/- 2%
COV	Valeur limite UE pour ce produit. (cat. A/g) : 350 g/l (2010). <b>Ce produit contient au maximum 350 g/l de COV</b>
POINT ÉCLAIR	Compris entre 23°C et 55°C
CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005	Famille I Classe 4a
TEINTES	BLANC
CONDITIONNEMENT	1L - 2.5L - 10L

## PREPARATION DES FONDS | APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au NF DTU 59.1.

Les anciennes peintures brillantes seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l'eau claire.

Les temps de séchage peuvent augmenter à basses températures ou fort taux d'humidité Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Conditions d'application	DTU 59.1
Matériel d'application	Brosse : Dilution 0 à 5 % Rouleau poil 10/12 mm : Dilution 0 à 5 %.
Rendement	10 à 12 m <sup>2</sup> /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Diluant / Nettoyage du matériel	White spirit
Séchage (20 °C - 65%HR)	HP : 2 h Sec : 4 h Recouvrable : 24 h



## IKARPRIM

### PROCESSUS D'APPLICATION

<b>Support</b>	<b>En intérieur : bois et dérivés, enduits de dégrossissage ou de lissage, plâtre et dérivés, anciennes peintures adhérentes et compatibles, béton, enduit au mortier de liant hydraulique</b>	<b>En extérieur : bois et dérivés, anciennes peintures adhérentes et compatibles</b>
<b>Impression</b>	IKARPRIM	IKARPRIM
<b>Finition</b>	2 couches de finitions décoratives PEINTURES MAESTRIA	

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

<b>Stockage</b>	1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais et aéré
<b>Précaution d'emploi</b>	Mélanger avant emploi, utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de porter des enfants. Pour la protection individuelle, se reporter à la FDS.
<b>Transport</b>	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transport de marchandises dangereuses par la route).
<b>Gestion des déchets</b>	Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas jeter de résidu dans l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Se rapprocher des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

