



IKARSIL MAT

Peinture organo-minérale pour ravalement en phase aqueuse



DESTINATION

Peinture organo-minérale à base d'acrylique polysiloxane pour le ravalement des façades.

CARACTERISTIQUES

CERTIFICATIONS	
ASPECT DU FILM	Mat
MASSE VOLUMIQUE	1.49 +/- 0,05 Kg/l
EXTRAIT SEC	en poids : 61 +/- 2% en volume : 42 +/- 2%
COV	Valeur limite UE pour ce produit. (cat. A/c): 40 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 40 g/l de COV
POINT ÉCLAIR	Non concerné
BRILLANT SPÉCULAIRE	Inférieur à 5 % 60°
TEINTES	Blanc et teintes moyennes du nuancier Façade Peintures Maestria
CONDITIONNEMENT	5L - 15L

PREPARATION DES FONDS | APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les supports seront préalablement lavés à l'eau HP.

Les supports seront si nécessaire préalablement traités avec IKAR AM suivant sa fiche technique.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Conditions d'application	DTU 59.1
Matériel d'application	Brosse : Dilution Prêt à l'emploi Rouleau façade poil 18/20 mm : Dilution Prêt à l'emploi. Airless : Dilution 3 à 5 %.
Rendement	8 à 10 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Diluant / Nettoyage du matériel	Eau
Séchage (20 °C - 65%HR)	HP : 20 mn Sec : 1 h Recouvrable : 24 h



IKARSIL MAT

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	En extérieur : béton, fibre-ciment, enduit au mortier de liant hydraulique, anciennes peintures adhérentes et compatibles	Supports sains non-pulvérulents.
Impression	1 couche d'IKARFIX O, IP ou S	1 couche d'IKARSIL Dilué de 5 à 10%
Finition	1 à 2 couches d'IKARSIL MAT	

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Stockage	1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Précaution d'emploi	Mélanger avant emploi, utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de porter des enfants. Pour la protection individuelle, se reporter à la FDS.
Transport	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transport de marchandises dangereuses par la route).
Gestion des déchets	Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas jeter de résidu dans l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Se rapprocher des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

