



IKARFIX O



Fixateur de fonds micro-granité à base de résine acrylique en émulsion en phase aqueuse


DESTINATION

Extérieur : Fixateur micro-granité applicable sur les supports sains et non farinant après lavage haute pression. Sur supports conformes au NF DTU 59.1 mais nécessitant une meilleure cohésion en surface utiliser IKARFIX S. Intérieur : Fixateur micro-granité applicable sur les supports poreux (béton, enduit ciment, plâtre etc....).

PROPRIETES

Très bonne adhérence.
Résiste très bien à la saponification.
Bonne opacité.
Bon pouvoir couvrant.
Perméable à la vapeur d'eau
Taux de COV 1g/L

CARACTERISTIQUES

CERTIFICATIONS	
MASSE VOLUMIQUE	1.54 +/- 0,05 Kg/l
EXTRAIT SEC	en poids : 68 +/- 2% en volume : 50 +/- 2%
COV	Valeur limite UE pour ce produit. (cat. A/h) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/l de COV
POINT ÉCLAIR	Non concerné
CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005	Famille I Classe 7b2
TEINTES	BLANC
CONDITIONNEMENT	7KG 20KG

PREPARATION DES FONDS | APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1 ou 42-1.

Les supports seront si nécessaire préalablement traités avec IKAR AM suivant sa fiche technique.

Nota : sur supports légèrement farinants ou manquant de cohésion en surface utiliser IKARFIX S.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Conditions d'application	DTU en vigueur.
Matériel d'application	Brosse : Dilution 0 à 3 % Rouleau poil 10/12 mm : Dilution 0 à 3 % Rouleau façade poil 18/20 mm : Dilution 0 à 3 %.
Rendement	150 à 200 gr/m ² selon la nature des fonds et le mode d'application.
Diluant / Nettoyage du matériel	Eau
Séchage (20 °C - 65%HR)	HP : 20 mn Sec : 1 h Recouvrable : 12 h



IKARFIX O

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Extérieur : béton, enduit au mortier de liants hydrauliques, anciennes peintures ou revêtements en bon état et compatibles	Intérieur : béton, fibre-ciment, enduit au mortier de liants hydrauliques, plâtre etc....
Impression	1 couche d'IKARFIX O	1 couche d'IKARFIX O
Finition	Peintures ou revêtements monocomposants pour le bâtiment en phase aqueuse	

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Stockage	1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Précaution d'emploi	Mélanger avant emploi, utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de portée des enfants. Pour la protection individuelle, se reporter à la FDS.
Transport	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transport de marchandises dangereuses par la route).
Gestion des déchets	Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas jeter de résidu dans l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Se rapprocher des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

