



IKARLUX

Finition glycérophthalique brillante de qualité supérieure



DESTINATION

En extérieur : sur bois et fer.
L'usure sera plus sensible sur les jets d'eau.

En intérieur : dans les locaux soumis à une aération appropriée, sur surfaces verticales et plafonds.
Bois et dérivés, métaux recouverts d'un primaire antirouille, plâtres et dérivés...

PROPRIETES

Protection et décoration de très haute qualité.
Excellente résistance à l'extérieur comme à l'intérieur.
Beau brillant et tendu.
Excellent pouvoir opacifiant.
Très bonne lavabilité.

Classifications AFNOR :
NFT 36 005 Famille I - Classe 4a

CARACTERISTIQUES

ASPECT DU FILM	Haut brillant
MASSE VOLUMIQUE	1,25 +/- 0,03 g/cm ³
EXTRAIT SEC	En poids : 73 +/- 2% En volume : 58 +/- 2%
POINT ÉCLAIR	Compris entre 23 °C et 55 °C
BRILLANT SPÉCULAIRE	Non concerné
TEINTES	Se fait en blanc mais peut se teinter. Existe en base pour machine à teinter.
CONDITIONNEMENT	2.5L - 10L

PREPARATION DES FONDS | APPLICATION

Elle sera effectuée conformément aux conditions de mise en œuvre prévues au DTU 59-1.

Travaux neufs : le produit est destiné à être appliqué sur les supports mentionnés plus tôt, selon notre processus d'application.

Entretien : éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage. Sur anciennes peintures brillantes, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Conditions d'application	DTU 59.1
Matériel d'application	Brosse ou rouleau : Dilution 2 à 5 % Pistolet : Dilution 10 à 15 %.
Rendement	10 à 15 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Diluant / Nettoyage du matériel	White spirit
Séchage (20 °C - 65%HR)	HP : 3 heures Sec : 8 heures Recouvrable : 24 heures



IKARLUX

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Supports neufs : Bois et dérivés, plâtres et dérivés	Métaux ferreux	Anciennes peintures adhérentes
Impression	IKARPRIM	Primaire antirouille type FERROSOTER	IKARPRIM
Finition	2 couches de IKARLUX		

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Stockage	1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un endroit frais et aéré.
Précaution d'emploi	Consulter la fiche de données de sécurité.
Transport	Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives Européennes en vigueur.
Gestion des déchets	Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas jeter de résidu dans l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Se rapprocher des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.



Distribué et fabriqué sous licence à Madagascar par SOMALAVAL

RN2 P.K 3,5 Toamasina / Tél. : +261 32 11 111 06 / www.somalaval.com

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant tout mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties.

SOMALAVAL
DEPUIS 1966

Page 2/2

