

STRIAKOT PISCINE

Revêtement époxydique bi-composant, spécial piscine.

DESTINATION

Striakot Piscine assure la protection des piscines en :

- Fibre de verre
- Béton n'ayant pas été hydrofugé ni durci avec un produit de cure
- Acier

Traitement des eaux : consulter un spécialiste

Nous déconseillons formellement l'utilisation du sulfate de cuivre en tant qu'algicide.

PROPRIETES

Présente une bonne tenue à l'eau douce et à l'eau de mer.
Présente une bonne résistance en immersion permanente.

CARACTERISTIQUES

ASPECT DU FILM	Brillant
MASSE VOLUMIQUE	1.20 +/- 0,05 g/cm ³
EXTRAIT SEC	en volume : 44 +/- 2%
RAPPORT DU MELANGE	En poids : 75 / 25 En volume : 68 / 32
POINT ÉCLAIR	Compris entre 21°C et 55°C
CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005	Famille I - Classe 6b
TEINTES	Nous consulter
CONDITIONNEMENT	3L

PREPARATION DES FONDS | APPLICATION

Préparation des surfaces :

- Béton et ciment neufs : séchage du support 4 semaines minimum, décapage à l'abrasif afin d'éliminer la laitance et de créer une rugosité nécessaire à l'accrochage ultérieur du revêtement, dépoussiérage.
 - Béton et ciment anciens : **Ancien revêtement Striakot Piscine ou époxy parfaitement adhérent** : effectuer un ponçage pour dépolir le revêtement, éliminer les dépôts de calcaire à l'aide d'acide chlorhydrique dilué de 5 à 10% (ces deux opérations ont pour but de créer une microrugosité facilitant l'accrochage), rincer à l'eau douce et laisser sécher. **Ancien revêtement autre que Striakot Piscine** : éliminer par projection d'abrasif tous les anciens revêtements, dépoussiérer, vérifier la neutralité du support (7< pH < 9).
- Les raccords de réfection récente, en ciment, devront avoir un séchage de 4 semaines minimum avant la mise en peinture (voir paragraphe « Bétons et ciments neufs »).
- Dans tous les cas, s'assurer que les supports sont parfaitement secs avant leur mise en peinture.
- Acier : un décapage par projection d'abrasif jusqu'au degré Sa 2,5 minimum (selon ISO 8501-1988) est conseillé, suivi d'un dépoussiérage soigné.
 - Polyester ou fibre de verre : ponçage léger pour créer une microrugosité permettant l'accrochage ultérieur, nettoyage au diluant 67-232.

Méthode d'application :

Matériel d'application	Brosse ou Rouleau 12 mm : dilution 0 à 5 % Pistolet Pneumatique : dilution 10 à 15 % - Buse : selon matériel - Pression : 3-4 bars Pistolet Airless : dilution 2 à 5 % - Buse : Ø mm 0,35 à 0,5 - Angle 30 à 60° - Pression : selon dilution et pertes de charges
Rendement	Théorique : 10,75 m ² /L pour 40 µm secs Pratique : en fonction du support, des conditions et du matériel d'application, de la qualification du personnel, etc...
Diluant / Nettoyage du matériel	67-232
Séchage (20°C)	HP : 1 à 2 h Sec : 4 à 5 h Dur : 7 jours Recouvrable : - mini : 24 h - maxi : 6 jours
Mise en eau	Celle-ci s'effectuera 7 jours après l'application de la dernière couche. Ce délai sera augmenté selon les conditions extérieures (température et hygrométrie) de séchage. Les piscines doivent rester en eau toute l'année même pendant la période hivernale pour éviter tout cloquage et décollement de la peinture dus à la pression capillaire de l'eau provenant de l'extérieur (soit de la terre de remblai, soit de la nappa phréatique ou toute autre cause)

STRIAKOT PISCINE

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Systèmes
Béton et ciment neufs	1 couche de Primaire pour sol, séchage 24 h - 2 couches d'Epodux HV PC, séchage 15 à 24 h entre les couches selon température ambiante & 1 couche de Striakot Piscine
Béton et ciment anciens	Ancien revêtement Striakot Piscine ou époxy parfaitement adhérent : 1 couche de Striakot Piscine & 1 à 2 couches de Striakot Piscine non dilué, séchage 15 à 24 h entre les couches selon température extérieure Ancien revêtement autre que Striakot Piscine : voir « Béton et ciment neufs »
Acier	1 couche d'Epodux Primer 61-134 à 40 µm, séchage 24 h - 1 à 2 couches d'Epodux HV PC & 1 couche de Striakot Piscine
Polyester ou fibre de verre	1 couche d'Epodux HV PC à 40 µm, 1 couche d'Epodux HV PC à 80 µm & 1 couche de Striakot Piscine Séchage entre les couches : 15 à 24 h selon température extérieure

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Stockage	1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais et aéré
Précaution d'emploi	Mélanger avant emploi, utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de portée des enfants. Pour la protection individuelle, se reporter à la FDS.
Transport ADR/RID	Classe 3 Chiffre 31 °C - Code 30 - Identif. 1263 - Etiquette 3 Non soumis à la réglementation si Q<450 litres selon Nota E marginal 2301
Gestion des déchets	Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas jeter de résidu dans l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Se rapprocher des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

