

ProrooF

Résine acrylique de haute densité formant une pellicule élastique étanche après séchage, avec des fibres de renforcement, permettant une mise en œuvre sans nécessité d'insérer une armature entre les couches.

PROPRIÉTÉS

- Très bonne élasticité
- Permet de remplir les fissures
- Imperméable à l'eau de pluie
- Résistance élevée aux intempéries
- Excellente résistance aux fonges et mousses
- Formulé à base d'eau, sans dissolvant, goudron ni autres matières bitumineuses
- Application facile et rapide avec un rouleau, une truelle ou une brosse
- Le film sec n'émulsionne pas avec de l'eau et aucune bulle n'est produite

DESTINATION

Toitures, terrasses de pentes supérieures à 5% en :

- Demi-rondes des dalles, plastrons, murs mitoyens et cloisons pluviales
- Idéal pour les réparations de toiture présentant des fuites ou l'étanchéité de cheneaux
- Toitures de tuiles et bases de cheminée
- Toitures de fibrociment, tôle ou tôle imperméabilisé avec caoutchouc

RENDEMENT



1 COUCHE
0,5Kg/m²

Selon la nature du support

TEINTES

Blanc, Brun rouge
RAL8012, Vert Sapin
RAL6009,
Gris Agate
RAL7038 ou autre
teinte RAL.



CONDITIONNEMENT



4Kg



20Kg

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

ASPECT : **VELOUTÉ**

DENSITÉ : **1.35**

PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D'EAU : **75g/m² - 24H ENVIRON**

MATÉRIEL & DILUTION

Matériel

Brosse ou rouleau 
Rouleau façade poil 18/20mm

- NE PAS DILUER. Prêt à l'emploi.
- Nettoyage des outils : Eau.

SÉCHAGE

A 20°C et hygrométrie normale

Hors poussière

Sec au toucher

Recouvrable



1 à 2 heures



9 à 10 heures



24 heures



MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports doivent être sains, secs, propres et cohérents. Un traitement algicide-fongicide préalable avec **IKAR BACTÉRICIDE** devra être réalisé si nécessaire.
- Les fissures et tous les points singuliers (relevés, raccordements, etc.) seront renforcés par une armature de **SOMATOILE 50** marouflée entre deux couches de **PROROOFT**. Laisser sécher 24 heures avant l'application de la finition.
- Sur supports ondulés, les consommations peuvent être majorées de 40%. Faire un essai préalable de consommation en cas de doute.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture. Nos services techniques sont à la disposition de nos clients pour mettre au point le système de peinture adapté à chaque installation spécifique.

PROCESSUS D'APPLICATION DE 2 A 3 COUCHES. SÉCHAGE DE 24H ENTRE LES COUCHES

Préparation des supports	Impression	Finition
Bétons, fibres-ciment : lavage HP eau froide, traitement algicide fongicide.	IKARFIX S	Étanchéité : PROROOFT à 1 kg/m ² par couche Décoration : PROROOFT à 0.75 kg/m ² par couche uniquement sur fibres-ciment
Métaux ferreux : grattage/ brossage mini St3. Dégraissage ou lavage HP eau froide avec détergent puis rinçage.	ZINCOLAC	Étanchéité : PROROOFT à 0.75 kg/m ² par couche Décoration : PROROOFT à 0.5 kg/m ² par couche
Métaux non ferreux : dérochage avec METONET . Lavage HP eau froide.	ZINCOLAC	Étanchéité : PROROOFT à 0.75 kg/m ² par couche Décoration : PROROOFT à 0.5 kg/m ² par couche
Métaux pré-peints sauf PVDF : lavage HP eau froide avec détergent puis rinçage.	STRIACRYL O	Étanchéité : PROROOFT à 0.75 kg/m ² par couche Décoration : PROROOFT à 0.5 kg/m ² par couche.
Anciens revêtements membranes bitumes élastomères (SBS/APP) sains, propres et non déladés.	Marouflage des zones déladées au SOMATOILE + PROROOFT à 0.25 kg/m ²	Étanchéité : PROROOFT à 0.75 kg/m ² par couche

Conditions d'application :

L'application se fera par temps sec sans menace de pluie ou de brouillard et par température du support comprise entre +5°C et +55°C.

